

HIGH PERFORMANCE VpCI™ PACKAGING

VpCI-126® Shrink Film

Termo skupljajuća folija



OPIS PROIZVODA

VpCI-126 termo skupljajuća folija pruža zaštitu od atmosferilija za sve vrste proizvoda. Cortec VpCI termo skupljajuća folija će također štititi od mrlja, gubitka boje i oksidacije do 2 godine (ovisno o konstrukciji debljine folije i primjeni). Jednostavna je kao što je i jednostavno stavljanje proizvoda u Cortec VpCI-termo skupljajuću foliju. Proizvod je zaštićen tijekom skladištenja jednako dobro kao i tijekom mjesnih i prekomorskih isporuka.

VpCI-126 je prozirna folija, što olakšava identificiranje dijelova koji su njome zamotani. Uz to, ne sadržava slobodne amine, fosfonate ili materijale na bazi halogena i nije toksična, reciklira se.

KARAKTERISTIKE

- Stisnut će se do 80% od originalne veličine
- Dobivena sa industrijskim stupnjem polietilena niske gustoće (LDPE) za izvrsna mehanička svojstva (tablica)
- Izvrsna svojstva hermetiziranja pri temperaturi 88-116 °C
- Stisnut će se uporabom različitih termo skupljajućih alata
- Izvrsna prozirnost (< 10% magla)
- Izvrsna za primjenu kod termo skupljajućih tunela (ovisno o temperaturi i vremenu zadržavanja)
- Folija je reciklirana i nije opasana

VIJEK TRAJANJA

Vijek trajanja VpCI-126 termo skupljajuće folije je 2 godine.

VELIČINE

Cortec VpCI-126 termo skupljajuća folija je dostupna u granicama debljine od 50-250 mikrona i širine 7.6 cm - 12 m.

MEHANIČKA SVOJSTVA

Metoda testa	VpCI-126 Shrink Film (100 µm)	Polietilen niske gustoće (100 µm)
Vlačna čvrstoća na kidanje ASTM D 882, (lbf)	10.95 / 10.62	10.20 / 10.06
Vlačna čvrstoća, na istezanje, ASTM D 882, (psi)	2980.96 / 2969.96	2665.26 / 2704.52
Čvrstoća na kidanje (deranje) ASTM D 1992, (Gf)	440.00 / 805.33	437.33 / 608.00
Čvrstoća na probijanje ASTM D 3420, (J)	1.64	1.26

U smjeru namatanja/u poprečnom smjeru

Samo za industrijsku uporabu

Čuvati dalje od dohvata djece

Držati bačve dobro zatvorene

Pregledati sigurnosnu listu o proizvodu prije uporabe