



HIGH PERFORMANCE VpCI™ COATINGS

VpCI-369M



OPIS PROIZVODA

VpCI-369M je verzija proizvoda VpCI-369 odmah spremna za uporabu. VpCI-369M podmazuje i ostavlja uljni film koji pruža odličnu zaštitu na otvorenom. Film je samoobnovljiv i odstranjuje vlagu.

VpCI-369 M kreiran je za dugotrajnu zaštitu u natkritim (poluotvorenim) skladištima (3–7 godina zaštite). Test prema vojnoj specifikaciji pokazuje da je ovaj proizvod izuzetan kod različitih primjena. Polje primjene uspješno je širom svijeta u različitim klimatskim uvjetima.

KARAKTERISTIKE

- Idealan za uranjanje
- Jednostavno se uklanja
- Termički stabilan
- Ostaje mekan
- Ostavlja konzistentan uljni film
- U skladu s vojnim standardom: MIL PRF-16173E (Grades 1,2,&4)
NSN 8030-00-244-1298
NSN 8030-01-149-1731
QPL 4620-1535 (2)
- Odličan podmazivač

PRIMJENA

- Proizvodi u skladištu
- Transport
- Zaštitni premaz
- Dugoročna zaštita opreme tijekom skladištenja

METALI KOJE ŠTITI

- Mjed
- Aluminij
- Kadmij
- Lijeivano željezo
- Čelik
- Magnezij
- Legure olova
- Cink

OSNOVNA SVOJSTA

Izgled:	Crvenosmeđa tekućina
Tip filma:	Uljni
Točka zapaljenja:	45° C
Vijek trajanja:	12 mjeseci kod temperature od 24°C
Sadržaj krute tvari:	52 – 58 %
Gustoća/Kg/L:	0.85 – 0.90 kg/l
Teoretska pokrivnost :	10-12 m ² /l za 50 mikrona
Viskoznost :	200 – 700 cps
Gustoća:	0,85-0,90 kg/l

ZAŠTITNA SVOJSTVA

	ASTM	DFT	Ugljični čelik (1010)
Vlažna komora	D-1748	50 mikrona	2000 sati
Slana komora	B-117	50 mikrona	170 sati
Prohesion	G-85-7	50 mikrona	500 sati

APLIKACIJA

Priprema proizvoda :

Proizvod treba biti ravnomjerno promiješan prije uporabe.

Aplikacija proizvoda :

Proizvod se može aplicirati uranjanjem, sprejem, četkom, kistom. Normalna debljina premaza je 50 mikrona. VpCI-369M treba aplicirati u dobro ventiliranom prostoru.

Aplikacija pištoljem :

Podaci su bazirani za nanošenje VpCI-369 koncentrata gdje je viskoznost između 10 – 25 000 cps. Molimo da konzultirate ovlaštenog predstavnika Cortec Corporationa za primjenu ovog proizvoda za pojedine vrste razrjeđenja.

PREPORUČENA OPREMA

Model	510/AA Plus ili Airless
Pumpa	30 : 1 President
Tip	0.028 – 0.038 cm Airless 0,023-0,033 cm AA
Tlak zraka	3 bara AA
Potreban tlak tekućine	207 bar Airless 69 bar AA

Proizvod za čišćenje alata i opreme:

Za čišćenje i skidanje premaza, koristite alkalne čistače kao što je Cortec-ov VCI-415.

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

VpCI-369 M pakira se u sprejeve od 312 g, 19 l plastične kanistre i 208 l bačve .

Čuvati na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakovanju.

Proizvod mora biti zatvoren u originalnom pakovanju prije odlaganja u skladište.

Prije upotrebe dobro promiješati.

* U.S. Military "National Stock Number"

Samo za industrijsku uporabu

Čuvati dalje od dohvata djece

Držati bačve dobro zatvorene

Pregledati sigurnosnu listu o proizvodu prije uporabe

Za sve informacije nazovite generalno zastupstvo Cortec Corporation USA u Hrvatskoj

CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 92 80, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail:info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.hr>