



VpCI® METALWORKING PRODUCTS



# VpCI®-329 D



## OPIS PROIZVODA

VpCI®-329 D je proizvod na bazi otapala, spreman za upotrebu odmah bez dodatne pripreme. VpCI®-329 D omogućuje odličnu zaštitu metala u zatvorenom i natkritom skladištu.

VpCI®-329 D štiti na dva jedinstvena načina:

Prvo, ulje stvara čvrsti sloj koji prijanja na metalnu površinu, pružajući odličnu zaštitu od korozije.

Pored uljnog filma na metalnoj površini, VpCI®-329 D sadrži hlapljive inhibitore korozije koji se elektrokemijski vežu na metalnu površinu.

VpCI®-329 D je izvrstan za zaštitu metalnih dijelova koji zahtijevaju tanak premaz ulja za daljnju obradu i otpremu, kao što su zupčanci, vretena, zavojnice ili bilo koji drugi metalni dio koji koristi ulje za zaštitu od korozije.

VpCI®-369D na bazi bio ulja dostupan je u verziji ES (easy to spray), za apliciranje ručnom prskalicom.

## KARAKTERISTIKE

- Djeluje učinkovito i u nepovoljnim uvjetima 100% relativne vlažnosti i u prisutnosti korozivnih utjecaja klorida, vodikovog sulfida ili drugih kiselih plinova

- Visoka točka zapaljivosti i sigurnost od požara
- Ne sadrži opasne kromate, nitrite ili fosfatne inhibitore
- Osigurava univerzalnu zaštitu od korozije obojenih i nebojenih metala
- Termalnostabilan, omogućuje dugotrajni kontakt sa metalnom površinom i zaštitu od korozije
- VpCI®-329 D je posebna verzija VpCI®-329 koja je razrijeđena 1:9 i spremna za upotrebu

## NAČIN PRIMJENE

VpCI®-329 D može se primjenjivati prskanjem, uranjanjem, valjkom ili četkom.

VpCI®-369D ES može se lagano aplicirati ručnom prskalicom.

## TIPIČNA SVOJSTVA

### VpCI®-329 D

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Izgled                        | tamna do neprozirna žuta uljasta tekućina                  |
| Nosač                         | lagano ulje                                                |
| Pokrivenost                   | 24-36 m <sup>2</sup> / l                                   |
| Vrijeme sušenja               | Ostaje ljepljivo                                           |
| Debljina filma (uljasti film) | 25-37,5 mikrona                                            |
| Vrsta filma                   | ulje                                                       |
| Točka zapaljivosti            | 146 °C                                                     |
| Sadržaj nehlapljivih tvari    | 87-97%                                                     |
| Miris                         | nafte                                                      |
| Način odstranjivanja          | Naftna otapala/alkalno odmašćivači (VCI-410 Cortec serija) |
| Gustoća                       | 0,89-0,91 kg/l                                             |



## VpCI®-329 D ES

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Izgled                  | tamna do neprozirna žuta uljasta tekućina                  |
| Nosač                   | Kanola ulje i mineralno otapalo                            |
| Točka zapaljivosti      | 115 °C                                                     |
| Postupak odstranjivanja | Naftna otapala/alkalni odmašćivači (VCI-410 Cortec serija) |
| Gustoća                 | 0,84-0,90 kg/                                              |

## PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

VpCI®-329 D i VpCI®-329 D ES pakirani su u plastične posude od 5 galona (19 litara), 55 galon (208 l) metalne bačve, kontejneri za tekućine 1020 l.

VpCI®-329 D i VpCI®-329 D trebaju biti pohranjeni u originalnom pakiranju i zatvoreni. Prije svake upotrebe dobro promiješati. Rok trajanja je 24 mjeseca u zatvorenim originalnim posudama.

## REZULTATI STANDARDNIH TESTOVA

|             |               |           |
|-------------|---------------|-----------|
| ASTM D-1748 | Vlažna komora | 400+ Sati |
|-------------|---------------|-----------|

### SAMO ZA INDUSTRIJSKU UPORABU

### ČUVATI DALJE OD DOHVATA DJECE

### DRŽATI BAČVE DOBRO ZATVORENE

### PREGLEDATI SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST O PROIZVODU PRIJE UPORABE



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, e-mail: [info@cortecvci.com](mailto:info@cortecvci.com)  
<https://www.cortecvci.com>

Proizvodi:

**CORTECROS d.o.o.**  
*A Subsidiary of Cortec® Corporation*

Nova Ves 57, 10000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 466 9280  
Fax: +352 1 466 7382  
email: [info@cortecros.hr](mailto:info@cortecros.hr)

Za sve informacije kontaktirajte **CorteCros Nova Ves 57 10000 Zagreb**, član grupe Cortec Corporation USA  
Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: [info@cortecros.hr](mailto:info@cortecros.hr), Internet <http://www.cortecros.com>