

Proizvod	Vrsta proizvoda	Topivost	Tip filma	Vrsta zaštite	Uklonjivost	Napomene
Ecoline 3220	Na bio bazi	Topivo u ulju	Uljni film	+	++	99% na bio bazi
Ecoline 3690	Na bio bazi	Topivo u ulju	Uljni film	++	++	76% na bio bazi
Ecoline ELP	Na bio bazi	Topivo u ulju	Uljni film	+	++	95% na bio bazi; podmazivač, pentrat, zaštita od korozije
VpCI-325	Na uljnoj bazi	Topivo u ulju	Uljni film	+	++	Canola ulje i na bazi otapala
VpCI-369	Na uljnoj bazi	Topivo u ulju	Uljni film	++	++	Debeo uljni film, samoobnovljiv film, može biti uklonjen kontinuiranom ispiranjem-kišom
VpCI-239	Na uljnoj bazi	Topivo u ulju	Tanak, suhi film	+	++	Parni inhibitor korozije, zaštita praznih nedostupnih prostora
VpCI-340 CLP	Na bazi otapala	Topivo u ulju	Uljni film	+	+	Trgovački ekvivalent MIL PRF-63460; Čistač, mazivo, konzervans za sustave oružja
VpCI-368	Na bazi otapala	Topivo u ulju	Debeo-gusti film	+++	+++	Voštani, debeo-gusti film
BioCorr	Na bazi vode	Topivo u ulju	Tanak, suhi film	+	+	64% na bio bazi
BioCorr ATF	Na bazi vode	Emulzija vode	Tanak, suhi film	+	+	54% na bio bazi
VpCI-337	Na bazi vode	Emulzija vode	Tanak, suhi film	+	++	Parni inhibitor korozije, zaštita praznih nedostupnih prostora
VpCI-377	Na bazi vode	Emulzija vode	Tanak, suhi film	+	+	Raspon razrjeđenja 2%-20%
VpCI-389	Na bazi vode	Emulzija vode	Debeo-gusti film	+++	+++	Prozirni, pomalo ljepljiv, debeo-gusti film
VpCI-391	Na bazi vode	Emulzija vode	Debeo-gusti film	+++	+++	Prozirni, suhi, debeo-gusti film

Uklonjivost:	+	Ispiranje vodom / čišćenje nije potrebno	Zaštita od korozije:	+	Skladišna okruženja, pakiranje i aplikacije za otpremu
	++	Lagano čišćenje alkalnim sredstvom za čišćenje		++	Natkrito na otvorenom ili teški uvjeti u zatvorenom
	+++	Teško čišćenje ili snažno strojno pranje		+++	Na otvorenom i teški uvjeti

Primjena: Sva Cortec-ove sredstva za zaštitu od korozije mogu se nanositi sprejom, uranjanjem ili četkom. Teoretska potrošnja nanošenja sredstava za zaštitu od korozije s "tankim, suhim filmom" ili "uljnim filmom" iznose 30 m²/l. Potrošnja proizvoda s „debelim filmom“ ovisi o okolnostima i konačnoj debljini filma. Više informacija možete pronaći u uputstvima za primjenu proizvoda.