



**CORTEC**  
CORPORATION

*Environmentally Safe VpCI®/MCI® Technologies*

## CorroLogic® VpCI®-339 tekućina za zamagljivanje

### OPIS

CorroLogic® VpCI®- 339 tekućina za zamagljivanje je hlapivi inhibitor korozije, spreman za korištenje, a djeluje u potpunosti u parnoj fazi, te omogućuje zaštitu praznina kompleksnih geometrija. Pruža multimetalu zaštitu. Hlapivi inhibitori vežu se na površinu metala, čak i na teško dostupnim mjestima. Kada je ispravno primijenjen, ovaj proizvod ne ostavlja sloj koji je potrebno ukloniti nakon završetka perioda zaštite i omogućava da se zaštićena oprema odmah koristi, bez potrebe za uklanjanjem sloja inhibitora.

### PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

CorroLogic® VpCI®-339 dostupan je u kantama od 19 l, bačvama od 208 l, IBC kontejnerima i rinfuzno.

Kako bi se osigurala najbolja kvaliteta proizvoda, skladištiti u originalnom pakiranju, u zatvorenom i van direktnog Sunčevog svjetla pri 4-38 °C.

Rok trajanja: 2 godine

### VpCI® PROIZVODI ZA OBRADU METALA



### SVOJSTVA

- 100% hlapivi inhibitor korozije
- Ne ostavlja čvrsti sloj na površini metala
- Stvara tanak, samo obnavljajući film
- Dolazi spreman za upotrebu
- Brzo djeluje i lako se nanosi
- Nezapaljiv
- pH neutralan
- Blagog mirisa
- Topiv u vodi i ugljikovodicima
- Pruža multimetalu zaštitu

### STANDARDNA PRIMJENA

- Zaštita praznina
- Unutrašnje praznine kompleksne geometrije
- Prostori između duplih stijenki
- Cijevi, izmjenjivači topline i moduli
- Transport i dugotrajno skladištenje važne imovine

### ZAŠTIĆENI METALI

- Ugljični čelik sa niskim udjelom ugljika
- Nehrđajući čelik
- Lijevano željezo
- Aluminij
- Bakar
- Galvanizirani čelik

# CorroLogic® VpCI®-339 tekućina za zamagljivanje

## STANDARDNA SVOJSTVA

Izgled	Bistra žuta ili jantarna tekućina
Gustoća	0,90 – 0,92 g/cm <sup>3</sup>
pH (1% otopina u vodi)	6-7
Plamište	103 °C
Ledište	-60 °C

## PRIMJENA

Zamaglići u praznine, kao što su cijevi, tankovi, kontejneri, kutije koristeći pritom 0,15-0,2 l/m<sup>3</sup> zatvorenog prostora. Proizvod mora biti uniformno nanesen i parama dozvoljen direktni pristup površini metala. Nakon primjene potrebno je prostor zabrtviti.

Kontaktirajte Cortec® tehničku službu za preporuke oko doziranja, opreme i primjene.

Distribucija:

**CORTECROS d.o.o.**  
A Subsidiary of Cortec® Corporation

Nova Ves 57, 10000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 466 9280  
Fax: +352 1 466 7382  
email: info@cortecros.hr



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, e-mail: info@cortecvci.com  
<https://www.cortecvci.com>

Za sve informacije kontaktirajte **CorteCros Nova Ves 57 10000 Zagreb**, član grupe Cortec Corporation USA  
Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.com>

©Cortecros 1998-2022. Sva prava pridržana. Kopiranje ovih materijala bez pisane suglasnosti Cortecros d.o.o. ili Cortec Corporation je strogo zabranjeno.

ISO akreditacija se primjenjuje samo na procese Cortecros d.o.o